



## **VINYLCHEORIDE OF VINYLCOPOLYMEER-DEKVERF HB - 47.02 (2009)**

### **Omschrijving en toepassing**

Dekverf op basis van vinylchloride in corrosie- en/of chemicalienvaste systemen voor staal.

### **Verwerking**

Hogedrukspuit (of kwast, rolborstel, spuit)\*)

### **Duurzaamheid**

Van het verfproduct wordt geëist, dat het in 1 laag van 70-80 µm droog aangebracht over een laag vinylgrondverf volgens KO 16.62 van 70-80 µm droog op gestraald staal, gedurende 3 jaar buitenexpositie (werkinstructie 30.01.29) geen gebreken vertoont, afgezien van licht afpoederen.

### **Veiligheids- en gezondheidsaspecten**

De gebruiker van dit verfproduct dient de informatie op het etiket en de veiligheidsinformatiebladen nauwkeurig te lezen en de instructies op te volgen.

Voor veilige verwerking wordt verwezen naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen, het PISA (Productgroep Informatie Systeem Arbow) van de stichting Arbow en naar de Arbo-Informatiebladen (AI-bladen), uitgegeven door Sdu Uitgevers onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer AI-5 Veilig werken in besloten ruimten; AI-6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen; AI-19 Industriële verfverwerking en AI-23 Toxische stoffen in de houtverwerkende industrie.

Voor wettelijke grenswaarden van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

### **Milieu**

Verfafval is gevaarlijk afval en dient te worden behandeld zoals vermeld in de Wet milieubeheer. De oplosmiddel-uitstoot per m<sup>2</sup> geschilderd oppervlak per jaar, uitgaande van een laagdikte van 75 µm droog en een duurzaamheid van 1 jaar, bedraagt bij een dichtheid van 1250 kg/m<sup>3</sup> ca. 140 g uitgaande van het theoretisch verbruik.

\* De tussen haakjes geplaatste aanbrengmethode wordt bij keuring uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever toegepast.



### Eisen te stellen aan de natte verf

Consistentie, homogeniteit (ook met betrekking tot uitzakking en oproerbaarheid), verdunbaarheid en verwerkbaarheid moeten goed zijn.

De vloeijing moet goed zijn; zakkers (zakken op verticale vlakken) en oppervlakdefecten mogen niet voorkomen.

Bij bewaren onder de door de fabrikant opgegeven omstandigheden mogen binnen 1 jaar (of korter, indien speciaal vermeld) geen storende veranderingen in de eigenschappen van het product optreden.

Zie voor de wijze van beoordeling de COT werkinstructies 10.03.01 tot en met 10.03.03.

Eigenschap	Eis	Volgens norm, werkinstructie	
Maalfijnheid	Max. 40 µm	ISO 1524, 30.01.01	
Droging/ overschilderbaarheid	Stofdroog	< 1 h	ISO 1517, 30.01.06
	Kleefvrij	< 3 h	30.01.06
	Duimvast	< 18 h	30.01.06
	Overschilderbaar	Na 18 h, met hetzelfde product	30.01.06

### Eisen te stellen aan de droge verflaag/het droge verfsysteem

Laagdikte voor de beproevingen: 70-80 µm droog, tenzij anders opgegeven. Deze laag moet bij voorkeur met een rakel worden aangebracht.

Eigenschap	Eis	Volgens norm, werkinstructie
Laagdikte	Met het omschreven verfproduct moet in 1 laag een dikte van 70-80 µm droog kunnen worden bereikt op een niet-zuigende ondergrond	ISO 2808, 30.01.11-13
Uiterlijk	Gelijkmatige, eiglanzende, dekkende laag	kwalitatief
Hardheid	Min. 40 s (König), op glas, na 7 dagen drogen	ISO 1522, 30.01.19-1
Hechting	Klasse 0-1 op sealer volgens KO 17.09, na 7 dagen drogen	ISO 2409, 30.01.20-1
Hechting na overschilderen	Klasse 0-1, na 7 dagen drogen van de 2 <sup>e</sup> laag	ISO 2409, 30.01.20-1
Vervormbaarheid	Geen defecten bij min. 6 mm, laagdikte 25 µm droog, na 7 dagen drogen en 5 uur verouderen bij 80°C op staal volgens ISO 1514	ISO 1520, 30.01.21-1
Watervastheid/ chemicaliënvastheid	Geen defecten of vermindering van hechting na immersie gedurende - 2 dagen in gedestilleerd water - 5 dagen in zeewater - 5 dagen in natronloog 20 % m/m - 5 dagen in zwavelzuur 10 % m/m van systeem van 2 lagen op gestraald staal, na 7 dagen drogen van de 2 <sup>e</sup> laag	ISO 2812-1, 30.01.28-1

**Samenstellingsindicatie**

<b>Component</b>	
Pigment	Duurzame, chemicaliënvaste pigmenten en inerte vulstoffen; PVC: max. 30 % v/v
Bindmiddel	Vinylchloride en/of een niet-verzeepbaar vinylcopolymeer, met niet- of moeilijk verzeepbare weekmakers
Vluchtige bestanddelen	Ca. 45 % m/m

Aangeboden verfproducten van andere samenstelling moeten wat de gezamenlijke eigenschappen betreft, minstens gelijkwaardig zijn aan het verfproduct van bovenstaande samenstelling. Dit moet door de fabrikant bij de aanbieding kenbaar gemaakt en aangetoond worden ten gerieve van de keuringsinstelling.