



EPOXY-DEKVERF LT - 46.16 (2009)

Omschrijving en toepassing

Halfglanzende tweecomponenten dekverf op basis van epoxyhars met vrije hydroxylgroepen en een aromatische isocyaanaten als verharder, geschikt voor toepassingen bij lage temperaturen als sneldrogende dekverf in systemen voor staal.

Verwerking

Spuit, hogedrukspuit.

Duurzaamheid

Van het verfproduct wordt geëist, dat het toegepast als afdeklag (2 lagen) op 1 laag epoxy-grondverf KO 16.76 op gestraald staal, na 5 jaar buitenexpositie (werkvoorschrift 30.01.29) geen corrosie of storende gebreken vertoont. Langs de kras mag aan weerszijden een zone van maximaal 1 mm onderroest voorkomen. De mate van afpoederen mag na 2 jaar niet sterker zijn dan K5 en na 5 jaar niet sterker dan K2; de glans mag na 2 jaar niet beneden 20 % van de beginwaarde zijn. Gekleurde verven mogen na 5 jaar geen storende verkleuring vertonen.

Veiligheids- en gezondheidsaspecten

De gebruiker van dit verfproduct dient de informatie op het etiket en de veiligheidsinformatiebladen nauwkeurig te lezen en de instructies op te volgen.

Voor veilige verwerking wordt verwezen naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen, het PISA (Productgroep Informatie Systeem Arbow) van de stichting Arbow en naar de Arbo-Informatiebladen (AI-bladen), uitgegeven door Sdu Uitgevers onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer AI-5 Veilig werken in besloten ruimten; AI-6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen; AI-19 Industriële verfverwerking en AI-23 Toxische stoffen in de houtverwerkende industrie.

Voor wettelijke grenswaarden van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Milieu

Verfval is gevaarlijk afval en dient te worden behandeld zoals vermeld in de Wet milieubeheer. De oplosmiddel-uitstoot per m² geschilderd oppervlak per jaar, uitgaande van een laagdikte van 110 µm droog en een duurzaamheid van 5 jaar, bedraagt bij een dichtheid van 1200 kg/m³ ca. 20 g uitgaande van het theoretisch verbruik.

**Eisen te stellen aan de natte verf**

Consistentie, homogeniteit (ook met betrekking tot uitzakking en oproerbaarheid) en mengbaarheid en verdunbaarheid en verwerkbaarheid (na menging van de componenten in de opgegeven verhouding en inachtneming van de opgegeven inductietijd) moeten goed zijn. De vloeiing moet goed zijn; zakkers (zakken op verticale vlakken) en oppervlakdefecten mogen niet voorkomen.

Bij bewaren onder de door de fabrikant opgegeven omstandigheden mogen binnen 1 jaar (of korter, indien speciaal vermeld) geen storende veranderingen in de eigenschappen van het product optreden.

Zie voor de wijze van beoordeling de COT werkinstructies 10.03.01 tot en met 10.03.03.

Eigenschap	Eis		Volgens norm, werkinstructie
Maalfijnheid	Max. 35 µm		ISO 1524, 30.01.01
Droging/ overschilderbaarheid	Stofdroog	< 1 h	ISO 1517, 30.01.06
	Kleefvrij	< 5 h	30.01.06
	Overschilderbaar	na 6 h, alsook na 5 dagen, en na 14 dagen bij 5°C, met hetzelfde product	30.01.06
Verwerkbaarheidsduur (potlife)	Min. 5 h		ISO 9514, 30.01.10

**Eisen te stellen aan de droge verflaag/het droge verfsysteem**

Laagdikte voor de beproevingen: 50-60 µm droog, tenzij anders opgegeven. Deze laag moet bij voorkeur met een rakel worden aangebracht.

Eigenschap	Eis	Volgens norm, werkinstructie
Laagdikte	Met het omschreven verfproduct moet in 1 laag een dikte van 50-60 µm droog kunnen worden bereikt op een niet-zuigende ondergrond	ISO 2808, 30.01.11-13
Glans	Min. 45 op glas, na 7 dagen drogen	ISO 2813, 30.01.17
Dekvermogen	Contrastratio (bij 20 m ² /l): min. 0,94 voor wit min. 0,99 voor grijs, bruin en zwart en groen	ISO 6504-3, 30.01.18
Hardheid	70 s (König), op glas, na 7 dagen drogen	ISO 1522, 30.01.19-1
Hechting	Klasse 0-1, op epoxy-grondverf KO 16.76, na 7 dagen drogen	ISO 2409, 30.01.20-1
Hechting na overschilderen	Klasse 0-1, na 7 dagen drogen van de 2 ^e laag	ISO 2409, 30.01.20-1
Vervormbaarheid	Geen defecten bij min. 2 mm, laagdikte 25 µm droog, na 7 dagen drogen en 5 uur verouderen bij 100°C, op staal volgens ISO 1514	ISO 1520, 30.01.21-1
Watervastheid/ chemicaliënvastheid	Geen defecten of vermindering van hechting na immersie gedurende - 7 dagen in gedestilleerd water - 7 dagen in zeewater - 7 dagen in zwavelzuur 2 % m/m - 7 dagen in minerale olie van 2 lagen epoxy-dekverf KO 46.16 op gestraald staal, na 7 dagen drogen van de 2 ^e laag	ISO 2812-1, 30.01.28-1

Samenstellingsindicatie

Component	
Pigment	Duurzame pigmenten en inerte vulstoffen PVC: 20-28 % v/v
Bindmiddel	Basiscomponent : epoxyhars met vrije hydroxylgroepen, eventueel gemengd met andere harsen met vrije hydroxylgroepen. Verharder : aromatisch isocyaan
Vluchtige bestanddelen	Ca. 35 % m/m (van het gemengde product)

Aangeboden verfproducten van andere samenstelling moeten wat de gezamenlijke eigenschappen betreft, minstens gelijkwaardig zijn aan het verfproduct van bovenstaande samenstelling. Dit moet door de fabrikant bij de aanbieding kenbaar gemaakt en aangetoond worden ten gerieve van de keuringsinstelling.