



EPOXY-DEKVERF, OPLOSMIDDELARM - 47.16 (2009)

Omschrijving en toepassing

Tweecomponentendekverf op basis van epoxyhars in systemen voor staal en beton.

Verwerking

Hogedrukspuit (of kwast)*)

Duurzaamheid

Van het verfproduct wordt geëist, dat het toegepast als deklaag van 150-200 µm (droge laagdikte) in systemen met 1 laag epoxy-grondverf volgens KO 30.01 van 150-200 µm droog op gestraald staal, na 5 jaar buitenexpositie (werkinstructie 30.01.29) nagenoeg geen roest vertoont; afpoederen en verkleuring zijn toegestaan; langs de kras mag aan weerszijden een zone van max. 2 mm onderroest voorkomen.

Veiligheids- en gezondheidsaspecten

De gebruiker van dit verfproduct dient de informatie op het etiket en de veiligheidsinformatiebladen nauwkeurig te lezen en de instructies op te volgen.

Voor veilige verwerking wordt verwezen naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen, het PISA (Productgroep Informatie Systeem Arbow) van de stichting Arbow en naar de Arbo-Informatiebladen (AI-bladen), uitgegeven door Sdu Uitgevers onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer AI-5 Veilig werken in besloten ruimten; AI-6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen; AI-19 Industriële verfverwerking en AI-23 Toxische stoffen in de houtverwerkende industrie.

De EU Richtlijn verfproducten (2004/42/EG) stelt bij toepassing in de bouw een maximale waarde aan het VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen) van het product.

Voor wettelijke grenswaarden van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Milieu

Verfafval is gevaarlijk afval en dient te worden behandeld zoals vermeld in de Wet milieubeheer. De oplosmiddel-uitstoot per m² geschilderd oppervlak per jaar, uitgaande van een laagdikte van 175 µm droog en een duurzaamheid van 5 jaar, bedraagt bij een dichtheid van 1500 kg/m³ ca. 6 g uitgaande van het theoretisch verbruik.

* De tussen haakjes geplaatste aanbrengmethode wordt bij keuring uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever toegepast.

**Eisen te stellen aan de natte verf**

Consistentie, homogeniteit (ook met betrekking tot uitzakking en oproerbaarheid) en mengbaarheid moeten goed zijn. Verdunbaarheid en verwerkbaarheid (na menging van de componenten in de opgegeven verhouding en inachtneming van de opgegeven inductietijd) moeten goed zijn. De vloeïing moet goed zijn; zakkers (zakken op verticale vlakken) en oppervlakdefecten mogen niet voorkomen.

Bij bewaren onder de door de fabrikant opgegeven omstandigheden mogen binnen 1 jaar (of korter, indien speciaal vermeld) geen storende veranderingen in de eigenschappen van het product optreden.

Zie voor de wijze van beoordeling de COT werkinstructies 10.03.01 tot en met 10.03.03.

Eigenschap	Eis		Volgens norm, werkinstructie
Maalfijnheid	Max. 50 µm		ISO 1524, 30.01.01
Verwerkbaarheidsduur (potlife)	Min. 2 h		ISO 9514, 30.01.10
Droging/ overschilderbaarheid	Stofdroog	< 5 h	ISO 1517, 30.01.06
	Kleefvrij	< 8 h	30.01.06
	Overschilderbaar	na 18 h, alsook na 14 dagen, met hetzelfde product	30.01.06

**Eisen te stellen aan de droge verflaag/het droge verfsysteem**

Laagdikte voor de beproevingen: 150-200 µm droog, tenzij anders opgegeven. Deze laag moet bij voorkeur met een rakel worden aangebracht.

Eigenschap	Eis	Volgens norm, werkinstructie
Laagdikte	Met het omschreven verfproduct moet in 1 laag een dikte van 150-200 µm droog kunnen worden bereikt op een niet-zuigende ondergrond. Met de hogedrukspuit moet tevens een laag van 400 µm droog kunnen worden aangebracht.	ISO 2808, 30.01.11-13
Uiterlijk	Gelijkmatige, halfglanzende tot glanzende dekkende laag	kwalitatief
Hardheid	Min. 60 s (König), op glas, na 7 dagen drogen	ISO 1522, 30.01.19-1
Hechting	Klasse 0-1, op epoxy-grondverf volgens KO 30.01 na 7 dagen drogen	ISO 2409, 30.01.20-1
Hechting na overschilderen	Klasse 0-1, na 7 dagen drogen van de 2 ^e laag	ISO 2409, 30.01.20-1
Vervormbaarheid	Geen defecten bij buigen om een cilindrische doorn met 32 mm diameter op geschuurd koudgewalst staal, na 7 dagen drogen en 5 uur verouderen bij 100°C	ISO 1519, 30.01.21-2
Watervastheid/ chemicaliënvastheid	Geen defecten of vermindering van hechting na immersie gedurende - 2 dagen in gedestilleerd water - 5 dagen in zeewater - 5 dagen in zoutzuur 2 % m/m - 5 dagen in zwavelzuur 2 % m/m - 5 dagen in minerale olie van systeem van 2 lagen op gestraald staal, na 7 dagen drogen van de 2 ^e laag	ISO 2812-1, 30.01.28-I

**Samenstellingsindicatie**

Component	
Pigment	Duurzame pigmenten en inerte vulstoffen PVC: ca. 35 % v/v
Bindmiddel	Basiscomponent : epoxyhars Verharder : polyamine, polyamide of adducten daarvan
Vluchtige bestanddelen	Max. 10 % m/m (van het gemengde product) na 3 uur bij 105°C; op grond van de EU Richtlijn verfproducten 2004/42/EG mag het product bij toepassing in de bouw maximaal 300 gram VOS per liter bevatten (categorie d)
Toe te voegen verdunner voor (tijdens) verwerking van het product	Max. 5 % m/m

Aangeboden verfproducten van andere samenstelling moeten wat de gezamenlijke eigenschappen betreft, minstens gelijkwaardig zijn aan het verfproduct van bovenstaande samenstelling. Dit moet door de fabrikant bij de aanbidding kenbaar gemaakt en aangetoond worden ten gerieve van de keuringsinstelling.